

		Cu	Pb	Sn	Mn	Al	Fe	Ni	Si	Zn	Sb	As
PANI OTTONE DELTA CS affinato CuZn37Pb2Ni1AlFe-B	min	58,0	1,80			0,40	0,50	0,50				
	max	60,0	2,50	0,80	0,20	0,80	0,80	1,20	0,05	resto	0,05	
CB753S		Lega comune adatta alla produzione di rubinetteria sanitaria e valvolame										

PANI OTTONE DELTA CS affinato CuZn37Pb2Ni0,3AlFe-B	min	59,0	1,80			0,40	0,50					
	max	60,0	2,50	0,80	0,20	0,80	0,80	0,30	0,05	resto	0,05	
CB753S - DM174		Lega comune adatta alla produzione di rubinetteria sanitaria e valvolame con Nickel < 0,30 conforme DM 174										

PANI OTTONE CB770S CuZn36Pb-B	min	61,5	0,20			0,50						0,04
	max	63,5	1,60	0,30	0,10	0,70	0,30	0,20		resto		0,14
CB770S - UBA LIST		Lega dezincificata approvata UBA POSITIVE LIST 4MS										

PANI OTTONE lega USA	min	58,5				0,40						
	max	60,0	0,20	0,30	0,10	0,80	0,20	0,20	0,05	resto		
LEGA USA Pb < 0,20%		Lega a BASSO contenuto di PIOMBO (max 0,20%) concepita principalmente per il mercato americano										

PANI OTTONE CB771S CuZn36AlAsSb-B	min	62,0				0,45					0,02	0,02
	max	65,0	0,20	0,30	0,10	0,70	0,20	0,20		resto	0,05	0,04
CB771S - UBA LIST		Lega dezincificata approvata UBA POSITIVE LIST 4MS a basso contenuto di piombo										